

Technisches Datenblatt

Ausgabe 6

AT3400 Hochleistungs- Elektro- Isolierband aus PVC

Kurzbeschreibung

PVC-Folie, beschichtet mit einem aggressiven, kreuzvernetzten, lösemittelhaltigen Kautschuk-Harz-Kleber, der über einen weiten Temperaturbereich eingesetzt werden kann.

- Flammhemmend
- Selbstverlöschend
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen
- Beständig gegen rasche Temperaturwechsel
- Leicht abrollbar
- Flexibel
- Formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- UV-beständig
- Nicht-korrosiver Kleber

Normen*

Auf Wunsch kann die Einhaltung folgender Normen geprüft und bescheinigt werden: EN 60454/Typ 11 (früher BS 3924).

Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke	0.19 mm
Bruchlast	30 N/cm
Bruchdehnung	200 %
Klebkraft	
auf Stahl	2.2 N/cm
auf Bandrücken	2.0 N/cm
Entflammungsverzögerung	selbstverlöschend
Dampfdurchlässigkeit	40 g/m ² /24 Std.
Durchschlagsspannung	10 kV
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +105°C
Anwendungstemperatur	-10°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C to +25°C

*Gebühr für Bescheinigung: 35 Euro.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com



HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längtoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Advance Tapes France S.A.S

7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Téléphone: 01 60 38 11 00
Télécopie: 01 60 38 11 09