

# FICHE TECHNIQUE

Version 3

## AT560 Agri tape® Ruban d'Identification

### Descriptif général

Ruban toilé polyéthylène extrudé avec une finition étanche à l'eau et enduit d'une masse adhésive puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression.

- Robuste
- Bonne résistance à l'abrasion et au perçage
- Bonne résistance aux expositions extérieures
- Bonne résistance à l'eau
- Déroulement et découpe facile
- Conformable aux surfaces accidentées
- Large gamme de couleur

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	0.33 mm
Résistance mécanique	85 N/cm
Allongement	8 %
Adhésion sur Acier	3.5 N/cm
Lui-même	2.2 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau	35g/m <sup>2</sup> /24h
Extrait eau PH	6.5 à 7.5
Chlore Max.	0.05% de NaCl
Sulfate Max.	0.25% de Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Conforme à la Directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +80°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C



#### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

#### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage: 1 an



#### AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.  
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047  
SAS au capital de 152 449 €  
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00  
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09  
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03  
verkauf@advancetapes.com  
www.advancetapes.com



Q05026